



Revêtement anti- gravillonnage texturé

3M08868- 3M08878-3M08879

FICHE TECHNIQUE

AAD-FR-C-JS- N°001

Octobre 2003

Présentation

3M08868 Noir	Bidon de 1 kg
3M08878 Blanc	Bidon de 1 kg
3M08879 Gris	Bidon de 1 kg

Description

Les revêtements 3M08868/69/78/79 à base de caoutchouc sont destinés à restituer la protection anti- gravillonnage texturée d'origine. Ils sont dotés d'excellentes qualités anti- corrosion et insonorisant, résistent au gravillonnage et aux intempéries.

Ils sèchent rapidement et peuvent être facilement remis en peinture.

Les revêtements anti- gravillonnage 3M sont destinés à restituer les finitions texturées d'origine sur les parties neuves ou réparées comme :

- les passages de roues,
- les jupes avant et arrière,
- les dessous et bas de caisse,
- les bas de portes.

Propriétés physiques

Base : caoutchouc

Solvant : mélange d'hydrocarbures

Point éclair : - 15 °C

Extrait sec : environ 50 %

Densité : environ 1, 1

Temps hors poussière 15 minutes

Viscosité (Book Field) (aiguille3, vitesse 10 tours/mn) : environ 8000 cps

Thixotropie index : 5

Pouvoir couvrant : 2 à 3 m² par kg

Durée de vie : 2 ans sous conditions normales de stockage

Ces revêtements contiennent moins de 1 % de n-hexane.

Méthode d'application

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de trace de graisse ou d'huile.
 - Les surfaces métalliques seront de préférences primées au préalable à l'aide des primaires conseillés par les fabricants de peintures.
 - Vérifier que le pistolet de pulvérisation 3M08996 est propre et que les trous de sécurité ne soient pas bouchés
- Attention : Bien secouer le bidon avant l'utilisation.*
- Utiliser une pression d'air de 4 à 6 bars.
 - Ajuster la buse du pistolet suivant la finition désirée.
 - Pulvériser à une distance de 25 à 50 cm suivant la texture désirée.

On pourra obtenir différents types de texture en réglant la buse (buse serrée= texture fine), en ajustant la pression d'air, la distance et l'angle de pulvérisation ainsi que le nombre de couches.

- Attendre quelques minutes entre chaque couche.
- Suivant la température et l'humidité de l'atelier, le revêtement anti -gravillonnage pourra être remis en peinture après 1 à 3 heures

Conseils de sécurité

Ce produit est destiné à un usage industriel par des professionnels.



3M France

Produits pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 15

Télécopieur : 01 30 31 61 36

Internet : www.3M.com/fr/repaauto



Important :

Se référer à l'étiquette du produit et à la fiche de données de sécurité pour les informations concernant la sécurité et la toxicologie avant d'utiliser le produit consulter sur Internet : 3m.quickfds.com, ou par minitel 3617 code 3MFDS.

Le produit décrit dans cette fiche technique peut être utilisé pour des applications très diverses.

Nous recommandons à nos utilisateurs :

- de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes.
- de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation en vigueur.