

**Teroson****Loctite France**

10, avenue Eugène Gazeau

B.P.40090 - 60304 Senlis Cedex

Tél. : 03.44.21.66.00 - Fax : 03.44.53.49.58

FICHE D'INFORMATION TECHNIQUE PLAQUE INSONORISANTE 46

Date de création et modifications	05/98					
--------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

GENERALITES

La **plaque insonorisante** est à base d'un complexe polyéthylène, masse bitume/caoutchouc synthétique, recouvert d'un film adhésif.

DOMAINES D'UTILISATION

La **Plaqué Insonorisante** est un matériau antivibratil, recouvert d'un film adhésif sur une face ce qui lui permet d'être employé en position verticale.

L'auto-adhésion permet un collage sans étuvage. La **Plaqué Insonorisante** trouve son application dans le domaine du transport pour l'amortissement des vibrations de tôles.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect : Plaqué noire, souple, recouverte d'un film de protection anti-adhérent.

Dimension : 500 X 250 mm

Densité : 1.96

Poids au m² : 3.5 Kg

Température de collage : 17°C minimum

Tempér. maxi de service : 110°C.

Amortissement SAE : > 10 db/s

Tenue au froid : -25°C

Adhérence sur cataphorèse : 0.1 MPa

Stockage : 12 mois

APPLICATION

La **plaqué insonorisante** est appliquée sur supports propres et secs, la température minimale d'application est de 17°C, la température recommandée étant de 25°C.

Un marouflage après application est indispensable pour la bonne adhésion du matériau sur le substrat.

HYGIENE ET SECURITE

La **Plaqué Insonorisante** est un matériau sans risque de toxicité connu, pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité.

NOTA

Les données contenues dans ce document sont à titre informatif seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers dont les méthodes échappent à notre contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation de cette méthode. En fonction de ce qui précède, nous dénisons toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties de l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de nos produits. Nous dénisons spécifiquement toutes poursuites pour les dommages incidents ou conséquents, quels qu'ils soient, y compris les pertes d'exploitation. La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ou comme une licence de nos brevets, pouvant couvrir de tels compositions ou procédés. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de vérifier, par des essais, l'application envisagée avant de passer à une utilisation répétitive, en se servant de ces données comme guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevets tant aux USA que dans d'autres pays.