

:: KIT DE REPARATION RAPIDE POLYESTER

DESCRIPTION

Le Kit de Réparation Polyester contient une résine particulièrement réactive.

Il convient pour la réparation de petits points de rouille sur supports métalliques, entre autres pour les carrosseries automobile.

Il convient également pour la réparation de pièces en plastique (par ex. : pare-chocs) et pièces en stratifiés.

- Adhérence sur d'autres résines polyester
- Adhérence sur pratiquement tous les types de métaux

DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisé comme laminé à fibres de verre pour les réparations
- Réparation de pièces en plastique (par ex. : pare-chocs) et en stratifié
- Utiliser le Mastic Polyester Multifonction pour améliorer l'adhérence sur les supports métalliques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Viscosité de livraison : liquide à 20°C

Couleur : brunâtre

MISE EN ŒUVRE

Support :

Le support doit être propre, sec et exempt de toute trace de graisse.

Les supports métalliques peuvent au préalable être revêtus de Mastic Polyester Multifonction.

Dosage :

Ajout de 2-3% (en poids) de durcisseur.

Eviter tout surdosage de durcisseur, qui pourrait occasionner une remontée de styrène et une modification de couleur de la peinture.

Temps de vie en pot :

Environ 7 minutes à 20°C.

Température de réaction :

5°C minimum.

Application :

Pinceau.

Rendement :

3 fois le poids du mat ou 1 fois le poids du tissu.

Ponçabilité :

Prenant en compte les temps de séchage indiqués

- En tant que mastic de remplissage :
Pré-ponçage à sec – P80-P120
Ponçage à sec – P120-P240
- En tant que mastic de finition :
Pré-ponçage à sec – P120-P180
Ponçage à sec – P180-P240

Associations :

La résine, une fois appliquée, doit être recouverte d'un film ou d'un topcoat, pour que la surface sèche complètement, et ne soit pas poisseuse.

Cette résine peut être combinée avec Mastic Polyester Multifonction, Mastic Polyester Multifonction Green, Mastic Polyester Aluminium Extra Fin, Mastic Polyester Multifonction Extra Blanc.

Stockage :

Environ 6-8 mois à 18-20°C dans son emballage d'origine fermé.

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.